

白:アクリル樹脂エマルション系着色シーラー 透明:アクリル樹脂エマルション系透明シーラー

JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラー

JIS A 6909 外装薄塗材E 下塗材(EPシーラー 白)



EPシーラー 白、透明

荷姿 15kg

アルカリシール性に優れ、速乾性で素地の吸い込み止めに優れる
水性シーラーです。

特長

- 1 アルカリシール効果が優れています。
- 2 速乾性です。
- 3 素地の吸い込み止めが優れています。
- 4 着色シーラー(EPシーラー 白)は、
上塗りのトマリの向上にも効果的です。
- 5 F★★★★★表示製品です。

主な適用素材

コンクリート・モルタル・スレート・石こうボード

適用仕上

ビニデラックス各種、アレスノキテンコート、アレスエコクリーンシリーズ、アレスアクアグロス、アレスアクアレタン、アレスアクアシリコンACII等

塗装条件

塗装方法	希釈率 (重量%)	標準所要量 (kg/m ² /回)		希釈剤
		白	透明	
ハケ	0~50	0.09~0.12	0.07~0.10	上水
ローラー				
スプレー				
エアレススプレー				

※標準所要量は、個々の条件によって異なります。※標準所要量は、塗装作業に必要な使用量の数値です。

塗料性状

項目	白	透明
荷姿	15kg	15kg
混合比	—	—
色	白	透明
艶	無し	有り
仕上り感	平滑	平滑
塗料比重	1.18	1.03
溶剤比重	1.00(上水)	1.00(上水)
加熱残分	47%	21%
劇物表示(品名・含有量)	—	—
労安法上の表示有害物	—	—
使用有機溶剤種別	—	—
消防法による危険物区分	非危険物	非危険物
硬化剤の成分による区分	—	—

施工上の注意事項

- ①素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率10%以下(ケット科学社製CH-2)、または表面含水率5%以下(ケット科学社製Hi500シリーズ:コンクリートレンジ)の条件で塗装してください。
②低温時(5℃以下)・多湿時(85%RH以上)での塗装は避けてください。
③所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率等の条件により変動いたします。
④ALC面・多孔質面など吸い込みの激しい素材に対しては、フィラー等で適切な処理を行ってください。
⑤ケイカル板への塗装適性はありません。ケイカル板の場合、下塗り材としてアレス水性ケイカルシーラーを塗装してください。
⑥下地にタバコのヤニ汚れが著しい場合は、下塗り材としてストップシーラーを塗装してください。

- ⑦シーリング面への塗装は極力避けてください。汚染や粘着、フレの原因となります。やむをえず塗装する場合には、ノンブリードタイプのシーリング材を用いることと、「アレスダイナミックシーラーアクア」または「アレス水性エポレジン」をペインダーとして挿することで不具合を軽減することができます。
⑧旧塗膜のカビやチョーキング箇所は、洗浄等を実施し清浄な面としてください。付着阻害を起こす恐れがあります。
⑨著しく結露が生じるような場所では、塗膜の膨れ、剥がれ、しみの発生につながる場合がありますので使用を避けてください。

ご使用上の注意事項

下記の注意事項を守ってください。詳細な内容については安全データシート(SDS)をご参照ください。

- 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気のよい場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しないこと。必要な保護具(帽子・保護めがね・マスク・手袋等)を着用し、身体に付着しないようすること。
吸入に関する危険有害性情報の表示がある場合、有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用すること。又、取り扱い作業場所には局部排気装置を設けること。
皮膚接触に関する危険有害性情報の表示がある場合、頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛を着用すること。
火災を避けること。静電気放電に対する予防措置を講ずること。
火災を発生しない工具・防爆型の電気機器・換気装置・照明機器等を使用すること。
裸火又は高温の白熱体に噴霧しないこと。
本来の目的以外に使用しないこと。
指定材料以外のものとは混合(多液体の混合・希釈等)しないこと。
缶の取っ手を持つ振りたり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないこと。
取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行うこと。
使用済みの容器は、火気、溶接、加熱を避けること。
本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分すること。
目に入った場合:直ちに、多量の水で洗うとともに医師の診察を受けること。

- 皮膚に付着した場合:直ちに拭き取り、石けん水で洗い落し、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けること。
対 吸 入 し た 場 合:空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
応 飲 み 込 ん だ 場 合:直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。
漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取ること。
火災時には、炭酸ガス・泡、又は、粉末消火器を用いること。
指定容器を使用し、完全にふたをして湿気のない場所に保管すること。直射日光、雨ざらしを避け、貯蔵条件に基づき保管すること。子供の手の届かない場所に保管すること。又、関連法規に基づき適正に管理すること。
廃棄物として処分すること。(排水路、河川、下水、及び、土壤等の環境を汚染する場所へ廃棄しないこと。)
本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引渡しの場合は、施工者に対して安全性後に十分に注意を払うように指導してください。
例えば、不特定多数の方が利用される施設などの場合は、立看板などでベンキ塗り立てである旨を表記示し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接すことのないようにしてください。

関西ペイント販売株式会社 www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757
東 北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073
北関東信越 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東 京 TEL(03)5711-8905 FAX(03)5711-8935
中 部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981
大 阪 TEL(06)6203-5701 FAX(06)6203-5603

中 国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285
四 国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950
九 州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

(23年04月05刷PPO) カタログNo.646